Egyptian Organization for
Standardization &Quality (EOS)

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

مركزضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبار عينة قاعده بلاستيك

EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبه باك للاستمارات الصناعيه — تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٦/٤/٢٣

العينة المقدمة : قاعده بلاستيك PET (لون اسود) بغطاء بلاستيك PET (شفاف) مخصصه لملامسة الأغذية — المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ك/٢٠٢٦/٤/٢١٤٣ — عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر المهاجرة(الهجرة النوعية):- (الباريوم - الكوبلت - النحاس - الحديد - المنجنيز - الزنك) — تاريخ اصدار التقرير : ٢٠٢٦/٥/٦

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٢٠/٧٠٤٠
والخاصه بـ (المواد والأدوات البلاستيكية المخصصة لملامسة الأغذية)
وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/كجم)
الباريوم	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٠١ مجم/كجم)
الكوبلت	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)
النحاس	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الحديد	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٢ مجم/كجم)
المنجنيز	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الزنك	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

رئيس القسم
ك/ طيبه اساده

المدير العام
ك/ هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
التاريخ ١١/٥/٢٠٢٦
رقم الصادر ١٥/٢٦ مرفقات

16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya. CAIRO - EGYPT
Departments Service :22845522 / 22845524
Fax:22845501 / 22845504
E-mail :eos@idsc.net.eg

١٦ شارع تدريب المدربين - الأميرية - القاهرة
خدمة الإدارات: ٢٢٨٤٥٥٢٢ / ٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠١ / ٢٢٨٤٥٥٠٤

Egyptian Organization for
Standardization &Quality (EOS)

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

مركز ضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبار عينة قاعده بلاستيك

EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبه باك للاستمارات الصناعيه — تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٦/٤/٢٣

العينة المقدمة : قاعده بلاستيك PET (لون ذهبي) بغطاء بلاستيك PET (شفاف) مخصصه لملامسة الأغذية — المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ك/٢٠٢٦/٤/٢١٤٨ — عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر المهاجرة(الهجرة النوعية):- (الباريوم - الكوبلت - النحاس - الحديد - المنجنيز - الزنك) — تاريخ اصدار التقرير : ٦ /٢٠٢٦/٥

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٢٠/٧٠٤٠

والخاصه بـ (المواد والأدوات البلاستيكية المخصصة لملامسة الأغذية)

وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/كجم)
الباريوم	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٠١ مجم/كجم)
الكوبلت	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)
النحاس	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الحديد	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٢ مجم/كجم)
المنجنيز	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الزنك	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

رئيس القسم

عفاف/ أسامه

المدير العام

ك / هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
التاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٢٦
رقم الصادر ١٥٢ مرفقات
إدارة شئون

16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya. CAIRO - EGYPT
Departments Service :22845522 / 22845524
Fax:22845501 / 22845504
E-mail :eos@idsc.net.eg

١٦ شارع تدريب المدربين - الأميرية - القاهرة
خدمة الإدارات: ٢٢٨٤٥٥٢٢ / ٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠١ / ٢٢٨٤٥٥٠٤

Egyptian Organization for
Standardization &Quality (EOS)

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة
مركز ضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبار عينة بولة بلاستيك بغطاء بلاستيك
EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبة باك للإستثمارات الصناعية — تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٥/١٢/٣١

العينة المقدمة : بولة بلاستيك شفافة (PS)
بغطاء بلاستيك شفاف (PS)
تستخدم فى تعبئة المواد الغذائية — المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ ك/٢٠٢٥/١٢/٢٥٩٨٦ — عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر الضارة(العناصر المهاجرة):-
(الانتيمون - الزرنيخ - الكادميوم - الرصاص - الزنك) — تاريخ اصدار التقرير : ٢٠٢٦/١/١٢

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم وذلك طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٠٧/٦٠٥٠ بند ٦/٣
(العناصر الضارة) والخاصه ب (الاشتراطات العامة للعبوات والاغلفة المستخدمة للمنتجات الغذائيه)

وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/لتر)
الانتيمون	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠١ مجم/لتر)
الزرنيخ	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٢ مجم/لتر)
الكادميوم	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠١ مجم/لتر)
الرصاص	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠١ مجم/لتر)
الزنك	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠١ مجم/لتر)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

المدير العام

ك / هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة
تاريخ ١٢/١/٢٠٢٦
رقم الصادر/ ٢٧٨ مرفقات

٢٧٢٤٤
16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya. CAIRO - EGYPT
Departments Service :22845522 / 22845524
Fax:22845501 / 22845504
E-mail :eos@idsc.net.eg

١٦ شارع تدريب المدربين - الأميرية - القاهرة
خدمة الإدارات: ٢٢٨٤٥٥٢٢ / ٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠١ / ٢٢٨٤٥٥٠٤

Egyptian Organization for
Standardization &Quality (EOS)

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

مركزضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبار عينة صينيه بلاستيك
EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبه باك للاستمارات الصناعيه — تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٦/٤/٢٣

العينة المقدمة : صواني بلاستيك PP (لون أسود) مخصصه لملامسة الأغذية — المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ك/٢٠٢٦/٤/٢١٤٦ — عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر المهاجرة(الهجرة النوعية):- (الباريوم - الكوبلت - النحاس - الحديد - المنجنيز - الزنك) — تاريخ اصدار التقرير : ٦ /٢٠٢٦/٥

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٢٠/٧٠٤٠

والخاصه بـ (المواد والأدوات البلاستيكية المخصصة لملامسة الأغذية)

وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/كجم)
الباريوم	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٠١ مجم/كجم)
الكوبلت	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)
النحاس	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الحديد	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٢ مجم/كجم)
المنجنيز	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الزنك	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

رئيس القسم
عبد الله أسامه

المدير العام

ك / هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
التاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٦
رقم الصادر ١٥٢٤ مرفقات
إدخال/

16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya. CAIRO - EGYPT
Departments Service :22845522 / 22845524
Fax:22845501 / 22845504
E-mail :eos@idsc.net.eg

١٦ شارع تدريب المدربين - الأميرية - القاهرة
خدمة الإدارات: ٢٢٨٤٥٥٢٢ / ٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠١ / ٢٢٨٤٥٥٠٤

Egyptian Organization for
Standardization &Quality (EOS)

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

مركزضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبار عينة صينيه بلاستيك

EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبه باك للاستمارات الصناعيه

تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٦/٤/٢٣

العينة المقدمة : صواني بلاستيك PP (لون ذهبي) مخصصه لملامسة الأغذية

المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ك/٢٠٢٦/٤/٢١٤٧

عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر المهاجرة(الهجرة النوعية):-
(الباريوم - الكوبلت - النحاس - الحديد - المنجنيز - الزنك)

تاريخ اصدار التقرير : ٢٠٢٦/٥/ ٦

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٢٠/٧٠٤٠

والخاصه بـ (المواد والأدوات البلاستيكية المخصصة لملامسة الأغذية)

وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/كجم)
الباريوم	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٠١ مجم/كجم)
الكوبلت	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)
النحاس	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الحديد	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٢ مجم/كجم)
المنجنيز	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الزنك	اقل من حدود الجهاز(اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

رئيس القسم

عنه ك/ أحمد أسامه

المدير العام

ك/ هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة
التاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٢٦
رقم الصادر ١٥١٦
مرفقات
اه شام

16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya. CAIRO - EGYPT
Departments Service :22845522 / 22845524
Fax:22845501 / 22845504
E-mail :eos@idsc.net.eg

١٦ شارع تدريب المدربين - الأميرية - القاهرة
خدمة الإدارات: ٢٢٨٤٥٥٢٢ / ٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠١ / ٢٢٨٤٥٥٠٤

Egyptian Organization for
Standardization &Quality (EOS)

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

مركزضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبار عينة ادوات مائده
EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبه باك للاستمارات الصناعيه — تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٦/٤/٢٣

العينة المقدمة : طقم ادوات مائدة PP(شوكه- ملعقه- سكينه) لون أسود مخصصه لملامسة الأغذية — المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ك/٢٠٢٦/٤/٢١٤٤ — عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر المهاجرة(الهجرة النوعية):- (الباريوم - الكوبلت - النحاس - الحديد - المنجنيز - الزنك) — تاريخ اصدار التقرير : ٦ /٢٠٢٦/٥

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٢٠/٧٠٤٠
والخاصه بـ (المواد والأدوات البلاستيكية المخصصة لملامسة الأغذية)
وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/كجم)
الباريوم	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٠١ مجم/كجم)
الكوبلت	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)
النحاس	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الحديد	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٢ مجم/كجم)
المنجنيز	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الزنك	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

رئيس القسم
د/ أسامه

المدير العام
أ.د/ هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
التاريخ ١٢/٥/٢٠٢٦
رقم الصادر/ ١٥٠ مرفقات
إدارة قطاع/

16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya. CAIRO - EGYPT
Departments Service :22845522 / 22845524
Fax:22845501 / 22845504
E-mail :eos@idsc.net.eg

١٦ شارع تدريب المدربين - الأميرية - القاهرة
خدمة الإدارات: ٢٢٨٤٥٥٢٢ / ٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠١ / ٢٢٨٤٥٥٠٤

Egyptian Organization for
Standardization &Quality (EOS)

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

مركزضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبارعينة ادوات مائده
EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبه باك للاستمارات الصناعيه — تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٦/٤/٢٣

العينة المقدمة : طقم ادوات مائدة PP(شوكه- ملعقه- سكينه) لون ذهبي مخصصه لملامسة الأغذية — المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ك/٢٠٢٦/٤/٢١٤٥ — عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر المهاجرة(الهجرة النوعية):- (الباريوم - الكوبلت - النحاس - الحديد - المنجنيز - الزنك) — تاريخ اصدار التقرير : ٢٠٢٦/٥/ ٦

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٢٠/٧٠٤٠

والخاصه بـ (المواد والأدوات البلاستيكية المخصصة لملامسة الأغذية)

وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/كجم)
الباريوم	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٠١ مجم/كجم)
الكوبلت	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)
النحاس	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الحديد	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٢ مجم/كجم)
المنجنيز	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠٠٤ مجم/كجم)
الزنك	اقل من حدود الجهاز (اقل من ٠.٠٠١ مجم/كجم)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

رئيس القسم

المدير العام

ك / هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
التاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٢٦
رقم الصادر/ ١٥٢٤ مرفقات
إدخال

16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya. CAIRO - EGYPT
Departments Service :22845522 / 22845524
Fax:22845501 / 22845504
E-mail :eos@idsc.net.eg

١٦ شارع تدريب المدربين - الأميرية - القاهرة
خدمة الإدارات: ٢٢٨٤٥٥٢٢ / ٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠١ / ٢٢٨٤٥٥٠٤

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

Egyptian Organization for
Standardization & Quality (EOS)

مركز ضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبار عينة علبة وجبة بلاستيك

EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبه باك للاستثمارات الصناعية — تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٢/٧/٢٤

العينة المقدمة : علبة وجبة بلاستيك(واحد عين) — المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ ك/٢٠٢٢/٧/٦٣٠ — عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر الضاره(العناصر المهاجرة):- (الانتيمون - الزرنيخ - الكادميوم - الرصاص - الزنك) — تاريخ اصدار التقرير : ٢٠٢٢/٨/٤

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم وذلك طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٠٧/٦٠٥٠ بند ٦/٣

(العناصر الضاره) والخاصه ب (الاشتراطات العامه للعبوات والاغلفه المستخدمه للمنتجات الغذائيه)

وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/لتر)
الانتيمون	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.01ppm)
الزرنيخ	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.02ppm)
الكادميوم	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.001ppm)
الرصاص	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.01ppm)
الزنك	أقل من حدود الجهاز (أقل من 0.001 ppm)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

المدير العام

ك / هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
التاريخ ٢٠٢٢/٨/٧
رقم الصادر ١٩٦٦
امضاء

١٦ شارع تدريب المدربين – الأميرية – القاهرة
خدمة الإدارات : ٢٢٨٤٥٥٢٢ /٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠٤

16, Tadreeb El- Modarrebeen St., Ameriya , Cairo – Egypt
Departments Service : 22845522 / 22845524
Fax : 22845504
E-mail : moi@idsc.net.eg

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

Egyptian Organization for
Standardization & Quality (EOS)

مركز ضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبار عينة علبة وجبة بلاستيك
EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبه باك للاستثمارات الصناعية — تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٢/٧/٢٤

العينة المقدمة : علبة وجبة بلاستيك(اتنين عين) — المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ ك/٢٠٢٢/٧/٦٣١ — عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر الضاره(العناصر المهاجرة):- (الانتيمون - الزرنيخ - الكادميوم - الرصاص - الزنك) — تاريخ اصدار التقرير : ٢٠٢٢/٨/٤

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم وذلك طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٠٧/٦٠٥٠ بند ٦/٣

(العناصر الضاره) والخاصه ب (الاشتراطات العامه للعبوات والاغلفه المستخدمه للمنتجات الغذائيه)

وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/لتر)
الانتيمون	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.01ppm)
الزرنيخ	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.02ppm)
الكادميوم	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.001ppm)
الرصاص	اقل من حدود الجهاز (اقل من0.01ppm)
الزنك	أقل من حدود الجهاز (أقل من 0.001 ppm)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

المدير العام

ك / هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
التاريخ
رقم الصادر/ صفحات
امضاء/
١٩٦٥

16, Tadreeb El- Modarrebeen St., Ameriya , Cairo – Egypt
Departments Service : 22845522 / 22845524
Fax : 22845504
E-mail : moi@idsc.net.eg

١٦ شارع تدريب المدربين – الأميرية – القاهرة
خدمة الإدارات : ٢٢٨٤٥٥٢٢ /٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠٤

الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

Egyptian Organization for
Standardization & Quality (EOS)

مركز ضبط جودة الانتاج الصناعى
الادارة العامة لإختبار المنتجات الكيمائية والتشييد

تقرير نتائج اختبار عينة علبة وجبة بلاستيك

EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : طيبه باك للاستثمارات الصناعية — تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٢/٧/٢٤

العينة المقدمة : علبة وجبة بلاستيك(ثلاثة عين) — المعمل المختص : الامتصاص الذرى

الرقم الكودى : ك/ ك/٢٠٢٢/٧/٦٣٢ — عدد صفحات التقرير : ١

متطلبات العميل : تقدير العناصر الضاره(العناصر المهاجرة):- (الانتيمون - الزرنيخ - الكادميوم - الرصاص - الزنك) — تاريخ اصدار التقرير : ٢٠٢٢/٨/٤

تم إجراء الفحوص والإختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم وذلك طبقاً لـ م.ق.م ٢٠٠٧/٦٠٥٠ بند ٦/٣

(العناصر الضاره) والخاصه ب (الاشتراطات العامه للعبوات والاغلفه المستخدمه للمنتجات الغذائيه)

وكانت نتائج الإختبارات كالآتى :-

الإختبار	النتيجه (مجم/لتر)
الانتيمون	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.01ppm)
الزرنيخ	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.02ppm)
الكادميوم	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.001ppm)
الرصاص	اقل من حدود الجهاز (اقل من 0.01ppm)
الزنك	أقل من حدود الجهاز (أقل من 0.001 ppm)

هذا وتجدر الاشارة الى ان نتائج اختبارات هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لإعتماد انتاج كمى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

المدير العام

ك / هشام مصطفى محمد

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

١٦ شارع تدريب المدربين – الأميرية – القاهرة
خدمة الإدارات : ٢٢٨٤٥٥٢٢ /٢٢٨٤٥٥٢٤
الفاكس : ٢٢٨٤٥٥٠٤

16, Tadreeb El- Modarrebeen St., Ameriya , Cairo – Egypt
Departments Service : 22845522 / 22845524
Fax : 22845504
E-mail : moi@idsc.net.eg